

Massivstab zum Wolfram-Inertgasschweißen

BA-TIG 308L

Normbezeichnung: EN ISO 14343-A: **W 19 9 L**
SFA-5.9: **ER308L**

Anwendung:

BA-TIG 308L ist ein Massivstab zum Wolfram-Inertgasschweißen (TIG) von 18%Cr – 10%Ni, korrosions-beständigen austenitischen Stählen 1.4301, 1.4306, Type 304, 304L. Geeignet für Betriebstemperaturen von -196 °C bis +350 °C.

Richtanalyse und chemische Zusammensetzung nach EN ISO 14343-A und AWS A5.9: (Gew.-%)

Schweißstab	C	Si	Mn	Mo	Ni	Cr	P	S	Cu total
Richtanalyse BA-TIG 308L	0,02	0,5	1,8	0,1	10,0	20,0	0,020	0,013	0,1
W 19 9 L nach ISO 14343-A	0,03	0,65	1,0-2,5	0,3	9,0-11,0	19,0- 21,0	0,03	0,02	0,3
ER308L nach AWS A5.9	0,03	0,30- 0,65	1,0-2,5	0,75	9,0-11,0	19,5- 22,0	0,03	0,03	0,75

Auch erhältlich als BA-TIG 308LF mit niedrigem Ferrit-Gehalt.

Mechanische Gütewerte des reinen Schweißgutes / Hinweise zum Schweißen:

Wärmebehandlung unbehandelt
Streckgrenze $R_{p0,2}$ [MPa] (ksi) ≥ 320 (46)
Zugfestigkeit R_m [MPa] (ksi) $\geq 550 - 650$ (80 - 94)
Dehnung A5 [%] > 30
Kerbschlagarbeit ISO-V [J] (ftlbs) $+20^\circ\text{C}: \geq 120$ (88)
Stromart/Polarität DC -
Schutzgas ISO 14175: I1

Werkstoffe:

1.4306/X2CrNi19-11, 1.4301/X5CrNi18-10, 1.4311/ X2CrNi18-10, 1.4312/ GX10CrNi18-8, 1.4541/ X6CrNiTi18-10, 1.4546/ X5CrNiNb18-10, 1.4550/ X6CrNiNb18-10 AISI 304, 304L, 304LN, 302, 321, 347; ASTM A157 Gr. C9; A320 Gr. B8C oder D.

Lieferformen:

5 kg Kartonschachteln gemäß Verpackungsarten für Massivstäbe zum Wolfram-Inertgasschweißen.

Durchmesser:

1,2 – 3,2 mm; Maße und Grenzmaße nach ISO 544 und AWS A5.9.

Staboberfläche:

Glatt und frei von Oberflächenfehlern und Verunreinigungen.